

Technisches Datenblatt

Handelsname: **ZZ**® 581 Brandschutzfugendichtung

Beschreibung: Komprimierbares Fugenband auf Polyurethanbasis mit halogen-

freien Brandschutzadditiven, das im Brandfall intumesziert.

Einsatzbereiche: Elastische Brandschutzfugenabdichtung für rauchgasdichte An-

schlussfugen von extern gefertigten Wageneinbauten bzw. Wa-

genabtrennung zur Wagenaußenhaut

Produktgruppe: IN16 – Dichtungen im Innenbereich

EX12 – Dichtungen im Außenbereich

Zertifikate: • Klassifizierungsbericht Nr. 17/1713, Currenta

Prüfbericht Nr. 17/0798Prüfbericht Nr. 17/0910

Anforderungssatz: R22, R23 nach EN 45545-2

Gefährdungsstufe: HL1, HL2, HL3

Farbe: Rotbraun

Inhalt / Nenngrößen: Typ (Durchmesser x Länge)

Typ (Durchinesser x Lange)			
[mm]			
16 x 1000			
24 x 1000			
30 x 1000			
39 x 1000			
49 x 1000			
60 x 1000			
70 x 1000			
80 x 1000			

Transport / Lagerung: Trocken, staubgeschützt und nur in Originalverpackung

Lagerungstemperatur: 5 °C bis 30 °C

Rohdichte: $\rho \ge 240 \text{ kg/m}^3 \text{ bis } 300 \text{ kg/m}^3$

Sicherheitshinweise: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verhalten im Brandfall

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: Klasse E



Blähdruck: Kein Blähdruck messbar

Aufschäumfaktor: 1,6-fach bis 4,5-fach

Geprüft an Proben bei 450 °C über 25 Minuten mit Auflast. Der Aufschäumfaktor ist ein Laborkennwert. Das Aufschäumverhalten im Einbauzustand hängt von den vorhandenen Randbedingungen

ab.

Rauchentwicklung nach EN ISO 5659-2:

 $D_s \max (-) = 57$

Brennverhalten

(Sauerstoffindex) nach ISO 4589-2:

OI = 69,9 %

Rauchgastoxizität nach NF X 70-100-1:

 $CIT_{NLP} = 0.30$

Entflammbarkeit nach ASTM E 162:

Flammausbreitungsindex I_s = 14,2

nach Astivi E 162

RauchdichteOhne ZündflammeMit Zündflammenach ASTM E 662: $D_s (1,5) (-) = 34$ $D_s (1,5) (-) = 36$

 $D_s(4,0)(-) = 80$ $D_s(4,0)(-) = 84$

Physikalische Baustoff- bzw. Produktmerkmale

Die folgenden Angaben sind keine garantierten Produktmerkmale. Sie sind deswegen ausschließlich informativ als Richtwerte zu betrachten.

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,103 \text{ W/(m*K)}$

Prüfnorm: DIN EN 12667

Oberflächenwiderstand: $R_0 = 2.39 \times 10^9 \Omega$

Prüfnormen: DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1):2013-04 Abschnitt 7.4 inklusive Anwendung der Anmerkung 2 des Abschnittes 7.4.2, IEC 60079-0:2011 und modifiziert + Cor.:2012, EN 60079-

0:2012, EN 80079-36 und TRGS 727:2016-07-29



Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Innenraumlufthygiene Anforderungen nach AgBB-Schema 2015 werden erfüllt

Prüfnormen: prEN 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6,

ISO 16000-9

Prüflabor: eco-INSTITUT Germany GmbH, Köln

Datum: 25.08.2017

	Ergebnis	Anforderung	Anforderungen erfüllt	
Emissionsbewertung				
Messung nach 3 Tagen				
TVOC (C6 – C16)	0,008 mg/m ³	≤ 10 mg/m³	✓	
Kanzerogene (EU Kat. 1A und 1B)	< 0,001 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m³	✓	
Messung nach 28 Tage				
TVOC (C6 – C16)	0,014 mg/m ³	≤ 1 mg/m³	√	
Σ SVOC (C16-C22)	< 0,005 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m³	✓	
R (dimensionslos)	0,02	≤ 1	✓	
VOC ohne NIK	< 0,005 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m³	✓	
Kanzerogene	< 0,001 mg/m³	≤ 0,001 mg/m³	√	

VOC-Emissionsklasse A+ entsprechend dem französischen Erlass Nr. 2011-321

Prüfnormen: ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9,

ISO 16000-11, ISO 16017-1

Mikrobielle Verstoff- Inert bzw. fung wechselbarkeit: Prüfnorm: DIN

Inert bzw. fungistatisch bzw. bakteriostatisch Prüfnorm: DIN EN ISO 846



Weitere Produktmerkmale

Einfluss von Anstrichstoffen und Chemikalien

Folgende Anstriche und gelegentliche, kurzzeitige Einwirkung von Chemikalien verursachen keine Veränderungen der brandschutztechnischen Eigenschaften:

Anstrichstoffe: Kunststoffdispersionsfarbe, Alkydharzlack, Polyurethanacryllack,

Epoxidharzlack

Lösemittel/Öl: Trichlorethylen, Xylol, Aceton, Testbenzin, Butylacetat, Butanol,

Heizöl EL

Gasförmige Chemikalien: Kurzzeitige Lagerung oberhalb konzentrierter Ammoniumhydroxid-Lö-

sung

Anmerkung: Umgebungsbedingungen mit hoher Feuchte bzw. einige Anstrichstoffe und Chemika-

lien können geringe Farbaufhellungen oder Farbveränderungen verursachen.

Kontakt mit Metallen und Kunststoffen

Die Oberflächenbeschaffenheit von Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl und Kunststoffen aus Polyethylen und Polyvinylchlorid wird bei Kontakt mit "Brandschutzfugendichtung ZZ 581" nicht negativ beeinflusst.

Alle Angaben dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Details zu Verarbeitung und Anwendung sind projektbezogen wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse abzuprüfen.

Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigung verantwortlich. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Angaben dieser Druckschrift und Erklärungen der Karl Zimmermann GmbH im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Karl Zimmermann GmbH.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes fest, stellen aber keine spezifizierten Werte dar. Diese sind im Einzelfall gesondert festzulegen.

Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.